

Fiche Technique : Géotextile coco anti érosion

	Géo 400	Géo 700	Géo 900
Largeur :	200 ou 300cm	100,200 ou 300cm	200 ou 300cm
Longueur :	25 ml	25 ml	25 ml
Densité ASTM 3776	400 g/m ²	700 g/m ²	900 g/m ²
Poids rouleaux	20 ou 30 kg	35 ou 52.5 kg	45 ou 67,5 kg
Matières : Vycome/Aratory MIX		
Ouverture maillage :	65%	50%	39%
Maillage :	25x25 mm	15x15 mm	6x6 mm
Construction chaîne et trame / 10 cm ² :	4 /4	8/7	10/7
Résistance à la traction :ASTM 4595			
Chaîne x trame KN/m	8,9 x 5,4	19,6 x 9,5	27,8 x 9.3
Résistance à l'élongation ASTM 4595			
Chaîne x trame	35% x 30%	51% x 36%	69% x 32%
Perméabilité (m/sec) :	2.4	3.0	4.6